

TECHNICAL DATA SHEET

品名: 绿碳化硅

粒度:F46

绿碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑（生产时加食盐）等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

化学成分(典型值)

| | |
|--------------------------------|--------|
| SiC | ≥98.6% |
| F.C | ≤0.20% |
| Fe ₂ O ₃ | ≤0.40% |
| SiO ₂ | ≤0.05% |

物理特性(典型值)

| | |
|-------|------------------------|
| 密度 | ≥3.18g/cm ³ |
| 莫氏硬度 | 9.4 |
| 熔点 | 2250°C |
| 磁性物含量 | ≤0.017% |

粒度分布行业标准

| 筛网号/目 | 筛网直径/um | 筛网上滞留率 % |
|--------|----------|----------|
| +30 | +600 | 0 |
| +40 | +425 | ≤30 |
| +45 | +355 | ≥40 |
| +45+50 | +355+300 | ≥65 |
| -60 | -250 | ≤3% |

主要用途

- 喷砂 研磨 抛光等
- 地坪涂料添加剂, 粉末涂料, 光敏涂料, 特氟龙等
- 磨刀石, 研磨石, 油石等制品的生产
- 陶瓷膜, 陶瓷过滤板等陶瓷制品
- 砂纸, 砂轮, 纱布等磨具
- 管道耐磨层/航空发动机耐磨层
- 金刚石工具/水墨片/干磨片生产用辅料

...

包装: 25 千克小袋+吨包

联系人: 马九玲

手机/微信: 15838373120

Email: sales@zzhaixu.cn