

TECHNICAL DATA SHEET

品名: 黑碳化硅

粒度:F16

黑碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

化学成分(典型值)

SiC	≥98.6%
F.C	≤0.20%
Fe ₂ O ₃	≤0.40%
SiO ₂	≤0.05%

物理特性(典型值)

密度	≥3.12g/cm ³
莫氏硬度	9.15
熔点	2250°C
磁性物含量	≤0.025%

粒度分布行业标准

筛网号/目	筛网直径/um	筛网上滞留率 %
+10	+2000	0
+14	+1400	≤20
+16	+1180	≥45
+16+18	+1180+1000	≥70
-20	-850	≤3%

主要用途

- 喷砂 研磨 抛光等
- 地坪涂料添加剂, 粉末涂料, 光敏涂料, 特氟龙等
- 磨刀石, 研磨石, 油石等制品的生产
- 陶瓷膜, 陶瓷过滤板等陶瓷制品
- 砂纸, 砂轮, 纱布等磨具
- 管道耐磨层/航空发动机耐磨层
- 金刚石工具/水墨片/干磨片生产用辅料

...

包装: 25 千克小袋+吨包

联系人: 马九玲

手机/微信: 15838373120

Email: sales@zzhaixu.cn